# ULTRABOND ECO TACK TX+

**Fixační lepidlo na kobercové dílce**









LOW ODOUR ISO 16000:28 · 0474 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission · BLAUER ENGEL www.blauer-engel.de/uz113 · EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL RTS M1 · $CO_2e$ FULLY OFFSET in the entire life cycle

## VÝHODY A VLASTNOSTI

- Připravený k použití
- Velmi snadná aplikace válečkem
- Velmi nízká spotřeba
- Rychlé vysychání
- Snadné odstranění nebo výměna jednotlivých poškozených nebo opotřebovaných dlaždic a krytin

## VÝROBKY S PLNĚ KOMPENZOVANÝMI EMISEMI $CO_2e$

Zbytkové emise skleníkových plynů, které vznikají během celého životního cyklu tohoto výrobku a byly vyhodnoceny metodikou LCA (Life Cycle Assessment), ověřeny a certifikovány prostřednictvím EPD (Environmentálních prohlášení o produktu), byly pro rok 2026 kompenzovány nákupem uhlíkových kreditů podporujících projekty na ochranu lesů.
Více informací o výpočtu emisí a projektech jejich kompenzace naleznete na mapei.com.

## OBLASTI POUŽITÍ

**Ultrabond Eco Tack TX+** je akrylové lepidlo, které je navrženo tak, aby po vyschnutí vytvořilo trvale lepivý film, který v případě potřeby umožňuje odstranění a výměnu kobercových dílců.

Lze jej také použít k zamezení skluzu nebo pohybu volně položených LVT, textilních krytin a kobercových podkladů..

Pouze pro použití v interiéru.

### Některé příklady použití

Instalace:

- rozměrově stabilních kobercových dílců podložených bitumenem/plstí, netkanou textilií, PVC, polypropylenem a dalšími polymerovými podklady;
- podložek pod koberec;

MAPEI

- volně položených textilních podlahových krytin;
- volně položené LVT.

na všechny podklady běžně používané ve stavebnictví (beton, cementové potěry, suché potěry, asfalt, teraco, překližka atd.), vyrovnávací hmoty, stávající krytiny a zvýšené přístupové panely.

**Ultrabond Eco Tack TX⁺** je také vhodný pro použití na podlahové topné systémy (povrchová teplota nesmí překročit hodnoty předepsané místními předpisy).

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

**Ultrabond Eco Tack TX+** je akrylové lepidlo ve vodní disperzi ve formě bílé viskózní tekutiny připravené k použití, které je navrženo tak, aby po vyschnutí poskytovalo trvale lepivý film, který zabraňuje pohybu volně položených dílců.

Vlastnosti výrobku:

- velmi snadné nanášení válečkem;
- velmi nízká spotřeba;
- rychlé vysychání;
- snadné odstranění nebo výměna jednotlivých poškozených nebo opotřebovaných dílců a krytin;
- vhodný pro pojezd kolečkovými židlemi podle EN 12529;
- nehořlavý;
- EMICODE EC1 Plus (velmi nízké emise);
- Blauer Engel DE-UZ 113.

## UPOZORNĚNÍ

- Aplikujte při doporučených teplotách, obvykle mezi +15°C a +35°C.
- Neaplikujte na vlhké podklady nebo na podklady vystavené vzlínající vlhkosti.
- Při pokládce na topné systémy by mělo být topení vypnuto nejméně 48 hodin před a po pokládce krytiny.
- **Ultrabond Eco Tack TX⁺** nemůže zabránit rozměrovým změnám krytiny v místech s nadměrnými výkyvy teplot a u rozměrově ne zcela stabilních krytin je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože pohyb může způsobit vznik mezer.
- **Ultrabond Eco Tack TX⁺** má velmi dobrou přídržnost k podkladu. Stávající povrchové úpravy nelze uvést do původního stavu.
- Pokud se krytina instaluje dříve, než je **Ultrabond Eco Tack TX⁺** zcela suchý, stává se přídržnost trvalou.
- Pokud se vrstva **Ultrabond Eco Tack TX⁺** stane časem méně lepivá z důvodu přítomnosti prachu nebo z jakéhokoli jiného důvodu, lze provést přímou aplikaci další vrstvy lepidla.

## ZPŮSOB POUŽITÍ

### Příprava podkladu

Všechny fáze instalace by měly být v souladu s platnými lokálními předpisy a normami.

Podlahová plocha musí být čistá, zbavená všech nečistot a konstrukčně pevná. Veškeré povrchové přísady, které by mohly bránit přídržnosti, by měly být odstraněny. Měly by mít také účinnou membránu proti vlhkosti a být dostatečně vyschlé, aby mohly být opatřeny lepenou krytinou.

Obsah vlhkosti musí odpovídat předpisům jednotlivých zemí a nikdy nesmí překročit hodnoty doporučené výrobcem krytiny.

Na velmi savé podklady naneste před aplikací **Ultrabond**u **Eco Tack TX⁺** nejprve vrstvu vhodného akrylového základního nátěru MAPEI ve vodní disperzi (např. **Eco Prim T Plus**).

Povrch zvýšených přístupových panelů je obvykle vhodný pro přímé použití **Ultrabond Eco Tack TX⁺** (zamezte vytékání přebytečného lepidla mezi jednotlivými panely). V případě velmi savých povrchů panelů se v každém případě doporučuje použití vhodného základního nátěru MAPEI (např. **Eco Prim T Plus, Eco Prim VG**, atd.).

Pro opravu trhlin v podkladu, zpevnění a hydroizolaci potěrů, vytvoření nových rychleschnoucích potěrů a vyrovnání nerovností podkladu se podívejte do příslušné technické dokumentace nebo kontaktujte oddělení technického servisu MAPEI.

### Aklimatizace

Před začátkem pokládky je nutná dostatečná aklimatizace podkladu, lepidla i nástěnné a podlahové krytiny na předepsanou teplotu a vlhkost prostředí.

### Nanášení lepidla

**Ultrabond Eco Tack TX⁺** je připravený k okamžitému použití a nevyžaduje žádnou přípravu. Před použitím kanystr protřepejte nebo lepidlo v kbelíku důkladně promíchejte. Přípravek naneste válečkem rovnoměrně na celou plochu (v případě kanystru obsah přelijte do čisté nádoby nebo přímo na povrch).

Nechte vyschnout do průhledného lepivého filmu (10-20 minut na savém podkladu). Doba vysychání se může lišit v závislosti na typu podkladu a okolní teplotě, vlhkosti a ovzduší.

V každém případě instalujte krytinu v průběhu 12 hodin po nanesení lepidla.

### Pokládka krytiny

Dodržujte instrukce výrobce krytiny pro instalaci. Instalujte krytinu a poté povrch rovnoměrně přitiskněte k podkladu.

## ČIŠTĚNÍ

Čerstvé lepidlo lze očistit vodou. Po vyschnutí lze lepidlo očistit přípravkem **Pulicol 2000** nebo lihem.

## SPOTŘEBA

Spotřeba závisí na rovinnosti podkladu a pohybuje se od 50 do 100 g/m².

## BALENÍ

**Ultrabond Eco Tack TX⁺** se dodává v kbelíku 5 kg a kanystrech 10 kg a 15 kg.

## SKLADOVÁNÍ

V běžných podmínkách je lepidlo **Ultrabond Eco Tack TX⁺** v původním uzavřeném obalu stabilní po dobu nejméně 12 měsíců. Zamezte dlouhodobému vystavení mrazu.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘÍPRAVU A APLIKACI

Informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu na www.mapei.com.

Uchovávejte z dosahu dětí.
V průběhu zpracovávání výrobku zajistěte dobrou ventilaci.
Při práci s tímto výrobkem nejezte, nepijte ani nekuřte.
V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě umyjte postižené místo velkým množstvím vody.
Zamezte proniknutí výrobku do půdy/podloží.
Ihned po použití umyjte nářadí mýdlem a vodou.
Pouze důkladně vyprázdněné nádoby lze recyklovat. Zbytky suchého výrobku lze likvidovat jako běžný komunální odpad.
Výrobek obsahuje: BIT a CIT/MIT (3:1); Informace pro alergiky získáte na tel. +420 224 91 92 93; 224 91 54 02

(nepřetržitá služba).

*Výrobek obsahuje:*

vodu, pojivo, konzervanty (VdL-RL 01/Červen 2018).

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

| SPECIFIKACE VÝROBKU | |
|---|---|
| **Konzistence:** | tekutina |
| **Barva:** | bílá/průhledná |
| **Hustota:** | 1,00 g/cm$^3$ |
| **Obsah sušiny:** | 60% |
| **– EMICODE:**<br>**– Blauer Engel:** | EC1 Plus - velmi nízké emise<br>DE-UZ 113 |

| ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C - 50% rel. vlhkosti) | |
|---|---|
| **Pracovní teplota:** | od +15°C do +35°C |
| **Čekací doba:** | 10-20 minut. Instalace by měla být provedena, jakmile lepidlo zprůhlední (v každém případě v průběhu 12 hodin). |
| **Uvedení do provozu:** | ihned po instalaci |

| VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI | |
|---|---|
| **Zatížení pojezdem kolečkových židlí:** | vhodný (podle EN 12529) |
| **Podlahové topné systémy:** | vhodný |
| **Odolnost proti vlhkosti:** | dobrá |
| **Odolnost proti stárnutí:** | výborná |

## UPOZORNĚNÍ

*Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.*

**Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com**

MAPEI®

# PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

*Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.*

*Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce www.mapei.com.*

*JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML VYLUČUJÍ VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST MAPEI.*

**Mapei, spol. s r.o.**

VGP Park – budova E - Na Statkách – Olomouc, 783 01

+420-800-100-484 www.mapei.cz info@mapei.cz

**6521-8-2026 cz**

Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona.