Slovenský technický prehľad

UZIN KE 16

Univerzálne disperzné lepidlo na textilné a elastické krytiny

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na vinyl a krytiny

Použitie výrobku

UZIN KE 16 je disperzné lepidlo pre bežné použitie pri mäkkých textilných krytinách a rozmerovo stabilných vinylových dizajnových dielcoch. Výrobca uvádza tiež PVC a CV v pásoch či dielcoch, vhodné kremičité vinylové dielce, linoleum v pásoch do 2,5 mm, korkové linoleum a Korkment.

Používa sa v interiéri na nasiakavých vystierkovaných podkladoch. Je vhodné pre bežné prevádzkové zaťaženie a teplovodné podlahové vykurovanie v rozsahu technického listu. Krátky čas odvetrania a jednoduché nanášanie pomáhajú pri plánovaní pracovných úsekov.

Pri LVT je dôležitá rozmerová stabilita konkrétnej krytiny; označenie vinyl samo osebe nestačí na výber. Podklad musí byť pevný, suchý a čistý a zubovanie musí vyhovovať rubu. Pracovné časy závisia od klímy a nasiakavosti. Súčasný technický list môže používať označenie KE 16 NEW.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Disperzné lepidlo
Podlahy a použitie	Rozmerovo stabilný vinyl / LVT; PVC / CV; Linoleum; Koberce; Korkment
Podklady podľa výrobcu	Nasiakavé vystierkované podklady
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastová nádoba
Balenia podľa výrobcu	14 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba za mokra	krémovo biela
Farba za sucha	béžová
Spotreba	230 - 600 g/m²
Čas odvetrania	5 - 25 minút*
Čas kladenia	10 - 45 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po 24 hodinách*
Zváranie / škárovanie spojov	po približne 24 hodinách*
Konečná pevnosť	po 3 dňoch*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• LVT musí byť rozmerovo stabilné podľa rozsahu technického listu.

• Linoleum v pásoch do hrúbky 2,5 mm.

• Vyžaduje nasiakavý vystierkovaný podklad.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

14 kg (kód 69343)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)