Slovenský technický prehľad

UZIN KE 2000 SL

Elektricky vodivé univerzálne lepidlo na podlahové krytiny

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na vinyl a krytiny

Použitie výrobku

UZIN KE 2000 SL je elektricky vodivé disperzné lepidlo pre podlahy, pri ktorých je požadované odvádzanie elektrického náboja. Výrobca uvádza vodivé PVC krytiny v pásoch a dielcoch, vodivé textilné krytiny, vodivý kaučuk v pásoch do 3 mm a vodivé linoleum do 4 mm.

Základným použitím sú nasiakavé, vystierkované podklady v interiéri. Na málo nasiakavých alebo nenasiakavých podkladoch sú potrebné osobitné opatrenia podľa technického listu. Lepidlo je vhodné aj pre teplovodné podlahové vykurovanie a vyššie prevádzkové zaťaženie v rozsahu uvedenom výrobcom.

Vodivú funkciu musí zabezpečiť celá skladba vrátane vhodnej krytiny, prípravy podkladu a predpísaného uzemnenia. Samotné použitie lepidla nepotvrdzuje elektrické parametre hotovej podlahy. Postup nanášania, pracovné časy a kontrolu odporu preto prispôsobte konkrétnemu projektu a pokynom výrobcov systému.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Vodivé disperzné lepidlo
Podlahy a použitie	Vodivé PVC krytiny; Vodivé textilné krytiny; Vodivý kaučuk; Vodivé linoleum
Podklady podľa výrobcu	Nasiakavé vystierkované podklady; Nenasiakavé podklady - osobitný postup
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastová nádoba
Balenia podľa výrobcu	14 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba za mokra	tmavosivá
Farba za sucha	tmavosivá
Spotreba	približne 250 - 500 g/m²
Čas odvetrania	10 - 30 minút*
Čas kladenia	15 - 30 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po približne 24 hodinách*
Zváranie / škárovanie spojov	po približne 24 hodinách*
Konečná pevnosť	po približne 3 dňoch*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Vodivý kaučuk v pásoch do 3 mm; vodivé linoleum do 4 mm.

• Požadovanú vodivosť a uzemnenie musí zabezpečiť a overiť celý podlahový systém.

• Nenasiakavé podklady sú prípustné iba pri dodržaní osobitných opatrení výrobcu.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

14 kg (kód 14162)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)