Slovenský technický prehľad

UZIN KE 25

Univerzálne disperzné lepidlo odolné alkalickej vlhkosti

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na vinyl a krytiny

Použitie výrobku

UZIN KE 25 je disperzné lepidlo odolné alkalickej vlhkosti. Používa sa na vhodné PVC a CV krytiny, vinylové dizajnové dielce, kaučukové pásy do 3 mm a vybrané syntetické textilné podlahoviny. Výrobca uvádza nasiakavé vystierkované podklady a použitie v interiéri.

Jeho osobitnou oblasťou sú určené skladby na vlhkých podkladoch. Všetky použité vrstvy a krytina však musia vyhovovať podmienkam technického listu: odolávať alkalickej vlhkosti alebo umožňovať potrebnú difúziu. Podložky citlivé na vlhkosť nie sú pre takú skladbu vhodné.

KE 25 nie je bariéra proti vlhkosti a nechráni krytinu pred tlakovou vodou. Pri návrhu treba preveriť stav betónu, klímu, podmienky krytiny a prípadné odvetranie. Pred použitím na vlhkom podklade preto posudzujte celú skladbu s technickým poradcom; vlastnosť samotného lepidla nie je všeobecným povolením pokládky.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Disperzné lepidlo
Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Kaučuk; Syntetické textilné krytiny
Podklady podľa výrobcu	Nasiakavé vystierkované podklady; Vlhké podklady - iba predpísaný systém
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastové vedro
Balenia podľa výrobcu	14 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba za mokra	krémovo biela
Farba za sucha	transparentná
Spotreba	190 - 580 g/m²
Čas kladenia	15 - 45 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po 24 hodinách*
Zváranie / škárovanie spojov	po 24 hodinách*
Konečná pevnosť	po 3 dňoch*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu v závislosti od druhu krytiny a nasiakavosti podkladu.

Dôležité podmienky použitia

• Nenahrádza uzáveru vlhkosti ani ochranu proti tlakovej vode.

• Vlhká skladba vyžaduje kompatibilné, alkalickej vlhkosti odolné alebo difúzne otvorené vrstvy podľa technického listu.

• Kaučukové krytiny v pásoch do 3 mm.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

14 kg (kód 173278)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)