Slovenský technický prehľad

# UZIN KE 418

Univerzálne PVC lepidlo na nasiakavé podklady

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na vinyl a krytiny

## Použitie výrobku

UZIN KE 418 je disperzné lepidlo pripravené na použitie pre PVC a CV podlahové krytiny. Výrobca uvádza tiež koberce s PVC, penovým alebo latexovým rubom, ľahké vpichované krytiny a vhodné flexibilné či textilné izolačné podložky.

Používa sa v obytných a komerčných priestoroch na rovnom, nasiakavom a vystierkovanom podklade. Lepidlo vytvára tenké lôžko a má krátky čas odvetrania. Technický list pripúšťa teplovodné podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovými stoličkami za stanovených podmienok.

Pred lepením treba preveriť rub krytiny, zvoliť vhodné zubovanie a zabezpečiť rovnomerné zmáčanie. Mokré lepenie a prípadný kontaktný postup majú vlastné požiadavky. Krytinu pritlačte podľa návodu a nezaťažujte ju pred dosiahnutím potrebnej pevnosti. Označenie PVC samo osebe nepotvrdzuje vhodnosť pre každý vinylový dizajnový dielec.

## Rozsah použitia a kompatibilita

| | |
|---|---|
| **Typ / spojivo** | Disperzné lepidlo |
| **Podlahy a použitie** | PVC / CV; Koberce; Izolačné a kladačské podložky |
| **Podklady podľa výrobcu** | Nasiakavé vystierkované podklady |
| **Podlahové vykurovanie** | V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu. |

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

## Vybrané technické údaje

| | |
|---|---|
| **Typ balenia** | plastová nádoba |
| **Balenia podľa výrobcu** | 6 kg, 14 kg, 18 kg |
| **Skladovateľnosť** | najmenej 12 mesiacov |
| **Farba** | krémovo biela |
| **Spotreba** | 300 - 400 g/m² |
| **Čas spracovania** | približne 35 minút* |
| **Čas odvetrania** | 10 - 15 minút* |
| **Pochôdznosť** | po 24 - 48 hodinách* |
| **Minimálna teplota spracovania** | najmenej 15 °C na podlahe |
| **Zváranie / škárovanie spojov** | po 24 hodinách* |
| **Konečná pevnosť** | po 3 - 4 dňoch* |
| **Podlahové vykurovanie** | Teplovodné, podľa podmienok technického listu |

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

## Dôležité podmienky použitia

• Vyžaduje rovný, nasiakavý a vystierkovaný podklad.

• Pri koberci rozhoduje rubová strana; rozsah použitia porovnajte s technickým listom krytiny.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

## Balenia evidované v katalógu

14 kg (kód 87959); 6 kg (kód 35883)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

## Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

**Oficiálna produktová stránka UZIN** (cz.uzin.com)

**Technický list výrobku** (cz.uzin.com)

**Karta bezpečnostných údajov** (cz.uzin.com)