Slovenský technický prehľad

# UZIN KR 430

Dvojzložkové PUR lepidlo na vysoko zaťažované krytiny

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na vinyl a krytiny

## Použitie výrobku

UZIN KR 430 je dvojzložkové polyuretánové lepidlo pre vysoko zaťažované podlahy. Výrobca uvádza vinylové dizajnové krytiny, PVC a CV dielce, kaučukové štvorce do 10 mm, gumový granulát a linoleum v dielcoch do 4 mm. Rozsah zahŕňa aj vhodné športové, vonkajšie krytiny a umelý trávnik.

Lepidlo sa používa na rovných, suchých, nasiakavých aj nenasiakavých podkladoch. Prípustné je vnútorné aj vonkajšie prostredie v rozsahu technického listu. Zložky A a B sa musia dôkladne zmiešať v hmotnostnom pomere 5 : 1.

Po zmiešaní začína obmedzený čas spracovania, preto pripravte len primerané množstvo. Nanášanie, pritlačenie a prípadné zaťaženie krytiny vykonajte podľa návodu. Vysoká tepelná a mechanická odolnosť vytvrdnutého spoja neznamená, že je možné lepiť na nepripravený alebo vlhký podklad.

## Rozsah použitia a kompatibilita

| | |
|---|---|
| **Typ / spojivo** | 2K polyuretánové lepidlo |
| **Podlahy a použitie** | Vinyl / LVT; PVC / CV; Kaučuk; Linoleum; Gumový granulát; Športové a vonkajšie krytiny |
| **Podklady podľa výrobcu** | Suché nasiakavé podklady; Suché nenasiakavé podklady |
| **Podlahové vykurovanie** | V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu. |

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

## Vybrané technické údaje

| | |
|---|---|
| **Typ balenia** | kombinovaná plastová nádoba |
| **Balenia podľa výrobcu** | 3 kg, 8 kg |
| **Skladovateľnosť** | najmenej 12 mesiacov |
| **Miešací pomer** | A : B = 5 : 1 hmotnostných dielov |
| **Farba za mokra** | transparentná |
| **Farba za sucha** | hnedastá |
| **Spotreba** | 250 - 600 g/m² |
| **Čas spracovania** | 20 - 30 minút* |
| **Čas kladenia** | až do 40 minút |
| **Minimálna teplota spracovania** | 15 °C na podlahe |
| **Plné zaťaženie** | po 12 - 24 hodinách* |
| **Zváranie / škárovanie spojov** | po 12 - 24 hodinách* |
| **Konečná pevnosť** | po 3 - 5 dňoch* |
| **Podlahové vykurovanie** | Teplovodné, podľa podmienok technického listu |

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu v závislosti od druhu krytiny a nasiakavosti podkladu.

## Dôležité podmienky použitia

• Zložky A : B sa miešajú v pomere 5 : 1 hmotnostných dielov; rešpektujte čas spracovania zmesi.

• Kaučukové štvorce do 10 mm; linoleum v dielcoch do 4 mm.

• Vyžaduje suchý a rovný podklad.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

## Balenia evidované v katalógu

12 kg (kód 10493); 8 kg (kód 81054); 3 kg (kód 81060)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

## Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

**Oficiálna produktová stránka UZIN** (cz.uzin.com)

**Technický list výrobku** (cz.uzin.com)

**Karta bezpečnostných údajov** (cz.uzin.com)