Slovenský technický prehľad

UZIN MK 92 S

Dvojzložkové PUR lepidlo na široké spektrum parkiet

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na parkety

Použitie výrobku

UZIN MK 92 S je dvojzložkové polyuretánové lepidlo so širokým rozsahom použitia. Výrobca uvádza 8 mm mozaiku, vysoko hranené lamely, vlysové parkety, masívne dosky, 10 mm masívne parkety a drevenú dlažbu RE/WE. Rozšírené použitie zahŕňa aj viacvrstvové parkety a dosky.

Vhodné sú pripravené minerálne podklady, určené drevené dosky, nové asfaltové potery a podľa návodu aj pevná keramika, prírodný kameň či terazzo. Súčasťou výberu musí byť vhodná príprava povrchu a overenie pevnosti. Výrobca pripúšťa aj teplovodné podlahové vykurovanie.

Zložky sa miešajú v hmotnostnom pomere A : B = 7,8 : 1. Po zmiešaní je obmedzený čas spracovania, ktorý sa nesmie zamieňať s časom kladenia. Rýchle zaťaženie a brúsenie sú možné len pri stanovených podmienkach; vždy skontrolujte aktuálny technický a bezpečnostný list oboch zložiek.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	2K polyuretánové lepidlo
Podlahy a použitie	Viacvrstvové parkety; Vlysové parkety; Masívne dosky; Mozaikové parkety 8 mm; Priemyselné parkety; Masívne parkety 10 mm; Drevená dlažba RE / WE
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Kalciumsulfátový poter; Betón; Pevne priskrutkované OSB 2-4 / P4-P7; Keramika, prírodný kameň a terazzo; Nový liaty asfalt; Suché potery a sadrovláknité dosky; Stierky a podložky vhodné pre parkety
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	kombinovaná plastová nádoba
Balenia podľa výrobcu	A/B 10 kg, A/B 6 kg, A/B 2,5 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Miešací pomer	A : B = 7,8 : 1 hmotnostných dielov
Farba	béžová
Spotreba	800 - 1200 g/m²
Čas spracovania	približne 30 minút*
Čas kladenia	približne 60 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po približne 2 hodinách*
Brúsiteľnosť	po približne 6 hodinách*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Zložky miešajte v hmotnostnom pomere A : B = 7,8 : 1.

• Čas spracovania zmiešaného lepidla a čas kladenia sú odlišné údaje.

• Uzavieranie škár s UZIN RR 203 vyžaduje konzultáciu s technikmi UZIN.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

10 kg (kód 59640); 6 kg (kód 59512); 2,5 kg (kód 59532)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)