Slovenský technický prehľad

UZIN NC 170 LevelStar

prémiová cementová nivelácia

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Nivelačné hmoty

Použitie výrobku

NC 170 LevelStar je vhodná pri požiadavke na hladký podklad a rýchle nadväzujúce práce. Výrobca povoľuje rôzne hrúbky, ale nad 10 mm predpisuje piesok a príslušnú prípravu podkladu. Na OSB a drevotrieske platí vrstva najviac 3 mm.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Cementové
Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Linoleum; Koberce; Kaučuk; Viacvrstvové parkety; Masívne parkety
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; OSB a drevotrieskové dosky; Keramická dlažba a kameň; Starý podklad so zvyškami lepidiel; Suchý poter a sadrovláknité dosky; Magnéziový a xylolitový poter
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	papierové vrece, Big Bag (na vyžiadanie)
Balenia výrobcu	20 kg, 25 kg, 1000 kg
Skladovateľnosť	najmenej 9 mesiacov
Zámesová voda	približne 6,5 litra na 25 kg vrece približne 5,25 litra na 20 kg vrece
Farba	sivá
Spotreba	približne 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Odporúčaná teplota spracovania	15 °C - 25 °C
Čas spracovania	20 - 30 minút*
Pochôdznosť	po 1,5 - 2 hodinách*
Pripravenosť na pokládku	po približne 6 hodinách* Platí iba pre určenú krytinu, vrstvu a skladbu; pozri tabuľku výrobcu.
Minimálna teplota spracovania	10 °C na podlahe
Rozliv	približne 151 +/- 5 mm
Reakcia na oheň	A2fl-s1 podľa DIN EN 13 501-1
Hrúbka vrstvy	Podľa skladby; nad 10 mm s predpísaným pieskom. OSB najviac 3 mm.

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri vrstve do 5 mm; pozri tabuľku pripravenosti na pokládku.

Dôležité podmienky použitia

• Nad 10 mm pridať kremičitý piesok podľa tabuľky výrobcu a použiť reaktívnu penetráciu s predpísaným kremičitým posypom.

• Na drevotrieskových a OSB doskách najviac 3 mm. Pod parkety minimálne 2 mm. Tieto limity majú prednosť pred všeobecným rozsahom.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

20 kg (kód 170471)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)