Slovenský technický prehľad

UZIN NC 580

prémiová nivelácia fusiontec

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Nivelačné hmoty

Použitie výrobku

NC 580 je vhodná pre realizácie s požiadavkou na hladký podklad a rýchle nadväzujúce práce. Čas do pokládky sa mení s hrúbkou a použitou penetráciou alebo lepidlom; overte príslušnú tabuľku výrobcu.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	FusionTec
Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Linoleum; Koberce; Kaučuk; Viacvrstvové parkety; Masívne parkety
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; OSB a drevotrieskové dosky; Keramická dlažba a kameň; Suchý poter a sadrovláknité dosky; Liaty asfalt; Magnéziový a xylolitový poter
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	papierové vrece, Big Bag (na vyžiadanie)
Balenia výrobcu	20 kg, 1000 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Zámesová voda	približne 4,0 litry na 20 kg vrece
Farba	svetlosivá
Spotreba	približne 1,5 kg/m²/mm hrúbky vrstvy
Odporúčaná teplota spracovania	+ 15 až + 25 °C
Čas spracovania	25 - 30 minút*
Pochôdznosť	po 1 - 2 hodinách*
Pripravenosť na pokládku	po približne 6 hodinách* Platí iba pre určenú krytinu, vrstvu a skladbu; pozri tabuľku výrobcu.
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Rozliv	približne 155 mm ± 5 mm
Reakcia na oheň	A1fl podľa DIN EN 13 501-1
Hrúbka vrstvy	0-20 mm

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Pozri tabuľku pripravenosti na pokládku.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

20 kg (kód 176781)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)