Slovenský technický prehľad

UZIN NC 585 F

vláknami vystužená nivelácia fusiontec

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Nivelačné hmoty

Použitie výrobku

NC 585 F je určená na vyrovnávanie podkladov pred pokládkou krytín a parkiet. Vláknová výstuž je užitočná na doskových podlahách a zmiešaných skladbách. Pred aplikáciou odstráňte nadmerné priehyby a uvoľnené dielce.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	FusionTec
Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Linoleum; Koberce; Kaučuk; Viacvrstvové parkety; Masívne parkety
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; OSB a drevotrieskové dosky; Drevené dosky a parkety; Keramická dlažba a kameň; Starý podklad so zvyškami lepidiel; Suchý poter a sadrovláknité dosky; Liaty asfalt; Magnéziový a xylolitový poter
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	papierové vrece, Big Bag (na vyžiadanie)
Balenia výrobcu	20 kg, 1000 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Zámesová voda	4,0 litry na 20 kg vrece
Farba	svetlosivá
Spotreba	približne 1,6 kg/m²/mm hrúbky vrstvy
Odporúčaná teplota spracovania	+ 15 °C až + 25 °C
Čas spracovania	25 - 35 minút*
Pochôdznosť	po 1,5 - 2 hodinách*
Pripravenosť na pokládku	Podľa krytiny, vrstvy a penetrácie. Parkety do 5 mm s 1-K PUR penetráciou približne 6 h; s PE 390 alebo bez penetrácie približne 24 h (20 °C, 65 % rel. vlhkosti).
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Rozliv	približne 150 mm ± 5 mm
Reakcia na oheň	A2fl podľa DIN EN 13 501-1
Hrúbka vrstvy	3-20 mm

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Pozri tabuľku pripravenosti na pokládku.

Dôležité podmienky použitia

• Pri parketách je približne 6 h do 5 mm prípustných iba s 1-K PUR penetráciou. S PE 390 alebo bez penetrácie približne 24 h do 5 mm, 48 h pri 10 mm a 72 h pri 20 mm; pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

20 kg (kód 176917)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)