Slovenský technický prehľad

UZIN NC 888 S

jemná turbo opravná hmota

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Opravy a potery

Použitie výrobku

NC 888 S vyrovnáva malé nerovnosti a pripravuje hladké detaily pred lepením. Je vhodná aj pri renovácii schodov v predpísanom systéme. Spracovanie a schnutie treba prispôsobiť nasiakavosti podkladu.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Cementové
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; OSB a drevotrieskové dosky; Starý podklad so zvyškami lepidiel
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	fóliové vrecko
Balenia výrobcu	4,5 kg
Skladovateľnosť	najmenej 9 mesiacov
Zámesová voda	2,25 litra na 4,5 kg vrecko
Farba	sivá
Čas spracovania	približne 20 minút*
Pochôdznosť	po približne 10 minútach*
Pripravenosť na pokládku	po približne 15 minútach* Platí iba pre určenú krytinu, vrstvu a skladbu; pozri tabuľku výrobcu.
Minimálna teplota spracovania	10 °C na podlahe
Hrúbka vrstvy	0-4 mm

* Pri 21 °C a 68 % relatívnej vlhkosti vzduchu, vrstve najviac 1 mm a dobre nasiakavom podklade. Pozri použitie v technickom liste.

Balenia evidované v katalógu

4,5 kg (kód 54791)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)