Slovenský technický prehľad

UZIN PE 350

disperzná penetrácia na nasiakavé podklady

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Penetračné nátery

Použitie výrobku

PE 350 zjednocuje nasiakavosť a podporuje prídržnosť nadväzujúcej vrstvy. Podklad musí byť suchý, čistý a dostatočne pevný. Penetráciu nechajte vyschnúť podľa tabuľky použitia.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Disperzné
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; Suchý poter a sadrovláknité dosky
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	plastový kanister
Balenia výrobcu	10 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba za mokra	zelená
Farba po vyschnutí	zelená
Spotreba	100 - 150 g/m²
Teplota spracovania	min. 10 °C na podlahe
Čas schnutia	1 - 6 hodín*

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Pozri tabuľku použitia.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

10 kg (kód 84256)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)