Slovenský technický prehľad

UZIN PE 400

disperzná uzávera zvyškovej vlhkosti

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Penetračné nátery

Použitie výrobku

PE 400 je určená na obmedzenie zvyškovej vlhkosti nevykurovaného cementového poteru pred stierkovaním. Pred použitím je potrebné meranie a overenie limitu výrobcu. Anhydritová stierka uvedená v systéme je nadväzujúca vrstva, nie povolenie na vlhký anhydrit.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Disperzné
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	plastový kanister
Balenia výrobcu	12 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba za mokra	béžová
Farba po vyschnutí	transparentná
Spotreba	pozri "Tabuľka použitia"
Čas schnutia	približne 1 hodinu* riedená, približne 2 hodiny* neriedená
Minimálna teplota spracovania	10 °C na podlahe

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Pozri tabuľku použitia. ** Relatívna vlhkosť podľa smernice TKB 18, metóda KRL.

Dôležité podmienky použitia

• Určená na nevykurované cementové potery do 3,5 CM-% (92 % relatívnej vlhkosti podľa metódy uvedenej výrobcom). Nenahrádza stavebnú hydroizoláciu.

Balenia evidované v katalógu

12 kg (kód 21573)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)