Slovenský technický prehľad

UZIN PE 460

epoxidová uzatváracia penetrácia

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Penetračné nátery

Použitie výrobku

PE 460 sa používa na pripravené minerálne a výrobcom povolené renovačné podklady. Pre funkciu vlhkostnej bariéry treba dodržať počet vrstiev, limit pre vykurovaný alebo nevykurovaný podklad a spôsob nadviazania ďalšej vrstvy.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	2K epoxidové
Podlahy a použitie	Viacvrstvové parkety; Masívne parkety; Vinyl / LVT; PVC / CV; Linoleum; Koberce; Kaučuk
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; OSB a drevotrieskové dosky; Keramická dlažba a kameň; Starý podklad so zvyškami lepidiel; Suchý poter a sadrovláknité dosky; Liaty asfalt; Magnéziový a xylolitový poter; Kovový podklad
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	kombinovaná nádoba z bieleho plechu
Dodávané balenie	0,75 kg, 5 kg, 10 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Pomer miešania	A : B = 100 : 50 hmotnostných dielov
Farba	komp. A: modrá, komp. B: žltá, A/B zmes: zelená
Spotreba	200 - 600 g/m² na vrstvu*
Čas spracovania	25 - 30 minút*
Čas schnutia	pozri "Tabuľka použitia"
Minimálna teplota spracovania	10 °C na podlahe a +3 °C nad rosný bod
Konečná pevnosť	po 3 - 5 dňoch*

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Pozri tabuľku použitia. ** Relatívna vlhkosť podľa smernice TKB 18, metóda KRL.

Dôležité podmienky použitia

• Spotreba je na jednu vrstvu. Počet vrstiev a nadväzujúci posyp alebo penetráciu treba určiť podľa funkcie a technického listu.

• Pre vykurované konštrukcie platí osobitný limit 3 CM-% a požiadavka funkčného vykurovania.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

5 kg (kód 8466); 10 kg (kód 8451)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)