Slovenský technický prehľad

UZIN RR 203

výstuž na premostenie trhlín a pracovných škár

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Podložky a príslušenstvo

Použitie výrobku

RR 203 sa používa na systémové premostenie vhodných trhlín, pracovných škár a prechodov medzi podkladmi. Vlákna sa ukladajú podľa predpísaného smeru a v kombinácii so schválenou opravnou alebo nivelačnou hmotou. Pri aktívnom pohybe škáry treba najprv vyriešiť konštrukčný detail.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	rolka, dosky
Dodávané balenie	0,8 m x 30 m / kartón 24 m² = 1 rolka 0,8 m x 0,60 m / kartón 24 m² = 50 dosiek
Skladovateľnosť	najmenej 24 mesiacov
Farba	biela
Plošná hmotnosť	približne 108 g/m²
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Vlákna v jednom zväzku	približne 3 200 ks
Priečne predĺženie	2,0 %
Pevnosť vlákien v ťahu	3 500 N/mm²
Modul pružnosti	72 000 N/mm²

Dôležité podmienky použitia

• Nie je univerzálnym riešením aktívnej dilatačnej škáry. Pri pohybových škárach a vykurovanej konštrukcii treba návrh potvrdiť s technikom výrobcu.

Balenia evidované v katalógu

24 m²; 0,8 x 30 m (kód 79676); 24 m²; 50 panelov (kód 79682)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)