Slovenský technický prehľad

UZIN SC 914 Turbo

cementová ľahčená vyrovnávacia hmota

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Opravy a potery

Použitie výrobku

SC 914 Turbo slúži na rýchle hrubé vyrovnanie pri nízkej plošnej hmotnosti. Vyžaduje predpísanú nadväzujúcu konštrukciu, napríklad UZIN Turbolight. Nejde o finálnu hladkú vrstvu priamo na lepenie vinylu.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Cementové
Podklady podľa výrobcu	Betón; Drevené dosky a trámové stropy

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	papierové vrece
Balenia výrobcu	80 l / približne 21 kg
Skladovateľnosť	najmenej 9 mesiacov
Zámesová voda	10 - 11 litrov / 21 kg vrece
Farba	sivá
Spotreba	približne 2,6 kg/m²/cm
Spotreba v systéme UZIN Turbolight®	približne 11 litrov vody na 21 kg (vrece)
Odporúčaná teplota spracovania	+5 °C až +25 °C na podlahe
Čas spracovania	približne 30 minút*
Pochôdznosť	po približne 12 hodinách*
Pripravenosť na pokládku	po približne 48 hodinách*
Hrúbka	pripojená: 20 mm - 300 mm, na oddeľujúcej vrstve: 30 mm - 300 mm
Merná hmotnosť	vytvrdnutá: približne 350 kg/m³, suchá malta: približne 260 kg/m³
Tepelný odpor	0,42 m²K/W (5 cm hrúbka vrstvy)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	0,12 W/mK
Reakcia na oheň	A2-s1 podľa DIN EN 13 501-1
Hrúbka vrstvy	20-300 mm

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Ľahčená vrstva vyžaduje predpísanú nadväzujúcu konštrukciu. Nejde o finálnu hladkú plochu priamo pod lepený vinyl.

• Pripojená vrstva od 20 mm; na oddeľujúcej vrstve od 30 mm.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

21 kg (kód 53402)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)