Slovenský technický prehľad

UZIN UZ 57

Disperzné lepidlo na textilné podlahové krytiny

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na vinyl a krytiny

Použitie výrobku

UZIN UZ 57 je disperzné lepidlo na textilné podlahové krytiny so všetkými bežnými vyhotoveniami rubu v rozsahu technického listu. Výrobca uvádza tkané výrobky, rozmerovo stabilné vpichované krytiny a vhodné krytiny z prírodných vlákien s latexovaným alebo vlneným plsteným rubom.

Silná tvorba prídržných vlákien a vysoká konečná pevnosť pomáhajú aj pri tuhších textilných krytinách. V rozšírenom použití sú uvedené PVC a CV s plsteným rubom. Podklad má byť nasiakavý a vystierkovaný; prípustné sú aj určené izolačné a kladačské podložky UZIN.

Pri výbere nerozhoduje iba vrchný materiál koberca, ale najmä jeho rubová strana a rozmerové správanie. Vhodným zubovaním zabezpečte potrebné zmáčanie a krytinu položte v pracovnom čase. Technický list pripúšťa teplovodné vykurovanie; príprava podkladu a načasovanie zaťaženia zostávajú podmienkou správnej realizácie.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Disperzné lepidlo
Podlahy a použitie	Koberce; Tkané textilné krytiny; Rozmerovo stabilné vpichované krytiny; PVC / CV s plsteným rubom
Podklady podľa výrobcu	Nasiakavé vystierkované podklady; Izolačné a kladačské podložky UZIN
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastová nádoba
Balenia podľa výrobcu	14 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba za mokra	krémovo biela
Farba za sucha	krémovo biela
Spotreba	300 - 550 g/m²
Čas odvetrania	5 - 15 min*
Čas kladenia	približne 20 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po približne 24 hodinách*
Konečná pevnosť	po približne 3 dňoch*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Pri prírodných vláknach rešpektujte určený latexovaný alebo vlnený plstený rub.

• Vpichované krytiny musia vyhovovať uvedenému rozsahu rozmerovej stability.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

14 kg (kód 17334)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)