Slovenský technický prehľad

# UZIN UZ 88

Prémiové disperzné lepidlo na náročné textilné krytiny

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na vinyl a krytiny

## Použitie výrobku

UZIN UZ 88 je disperzné lepidlo bez živice určené najmä pre náročnejšie textilné krytiny. Výrobca uvádza vpichované a tkané podlahoviny, krytiny zo sisalu, kokosu a juty s predpísaným povrstveným alebo latexovým rubom a linoleum v pásoch do 4 mm.

Pevný lepidlový hrebeň pomáha obmedziť zmršťovanie spojov a zdvíhanie švov pri rizikových krytinách. Základom je nasiakavý vystierkovaný podklad; technický list určuje aj ďalšie systémové vrstvy. Výrobok sa môže použiť pri vyššom komerčnom a priemyselnom zaťažení a nad teplovodným vykurovaním.

Rozšírené použitie zahŕňa určené PVC, CV, LVT a kaučuk, pri ktorom platia odlišné limity pre pásy a dielce. Tieto aplikácie preto vždy porovnajte s konkrétnym rubom a návodom krytiny. Správny pracovný čas, zmáčanie a pritlačenie sú nevyhnutné aj pri lepidle s vysokou pevnosťou.

## Rozsah použitia a kompatibilita

| | |
|---|---|
| **Typ / spojivo** | Disperzné lepidlo bez živice |
| **Podlahy a použitie** | Koberce; Tkané textilné krytiny; Vpichované krytiny; Linoleum; Vinyl / LVT; PVC / CV; Kaučuk |
| **Podklady podľa výrobcu** | Nasiakavé vystierkované podklady; Izolačné a kladačské podložky UZIN; Matne prebrúsená stierka UZIN KR 410 |
| **Podlahové vykurovanie** | V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu. |

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

## Vybrané technické údaje

| | |
|---|---|
| **Typ balenia** | plastová nádoba |
| **Balenia podľa výrobcu** | 14 kg |
| **Skladovateľnosť** | najmenej 12 mesiacov |
| **Farba za mokra** | béžová |
| **Farba za sucha** | béžová |
| **Spotreba** | 200 - 530 g/m² |
| **Čas odvetrania** | 0 - 15 minút* |
| **Čas kladenia** | približne 20 minút* |
| **Minimálna teplota spracovania** | 15 °C na podlahe |
| **Plné zaťaženie** | po približne 24 hodinách* |
| **Zváranie / škárovanie spojov** | po 24 hodinách* |
| **Konečná pevnosť** | po približne 3 dňoch* |
| **Podlahové vykurovanie** | Teplovodné, podľa podmienok technického listu |

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

## Dôležité podmienky použitia

• Linoleum v pásoch do 4 mm; kaučuk v pásoch do 2 mm a v dielcoch do 4 mm.

• Pri sisale, kokose a jute rešpektujte výrobcom určený rub krytiny.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

## Balenia evidované v katalógu

14 kg (kód 11723)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

## Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

**Oficiálna produktová stránka UZIN** (cz.uzin.com)

**Technický list výrobku** (cz.uzin.com)

**Karta bezpečnostných údajov** (cz.uzin.com)