Slovenský technický prehľad

UZIN WK 222

Disperzné kontaktné lepidlo na schody, lišty a profily

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Montážne lepidlá a pásky

Použitie výrobku

UZIN WK 222 je neoprénové kontaktné lepidlo na vodnej báze pre bežné stavebné kontaktné lepenie v interiéri. Používa sa na mäkké PVC soklové lišty, schodové a fabiónové profily a na vhodné textilné, PVC, linoleové alebo kaučukové krytiny schodov.

Výrobca uvádza rovné, hladké, nasiakavé aj nenasiakavé podklady vrátane vhodných starých krytín, kovu, poterov, betónu, dreva a stierok. Prípustné sú aj určené stenové obklady a lokálne opravné lepenie. Pred aplikáciou treba odstrániť vrstvy obmedzujúce priľnavosť.

Pri kontaktnom postupe sa lepidlo nanáša na obe lepené strany a necháva sa pred spojením odvetrať. Polohu dielca si pripravte presne, pretože dodatočná korekcia po spojení nie je možná. Uvedená spotreba predstavuje celkové množstvo pre obe plochy; čas a teplotnú odolnosť posudzujte podľa konkrétnej krytiny a podkladu.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Disperzné neoprénové kontaktné lepidlo
Podlahy a použitie	Soklové lišty a profily; Schodové krytiny; Stenové obklady; Koberce; PVC / CV; Linoleum; Kaučuk
Podklady podľa výrobcu	Nasiakavé podklady; Nenasiakavé podklady; Existujúce podlahové krytiny; Kov; Betón a potery; Drevo a OSB; Vhodné stierkové a omietkové povrchy
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastová nádoba
Balenia podľa výrobcu	1 kg, 6 kg, 12 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba za mokra	béžová
Farba za sucha	béžová
Spotreba	300 - 550 g/m² celkové množstvo*
Čas odvetrania	20 - 40 minút*
Čas kontaktného lepenia	najmenej 2 hodiny*; skráti sa na 90 minút*, ak je jedna strana natretá predchádzajúci deň
Pochôdznosť	ihneď*
Teplotná odolnosť	do 70 °C, podľa krytiny / podkladu
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	ihneď*
Zváranie / škárovanie spojov	po 12 hodinách*
Konečná pevnosť	po 2 dňoch*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Kontaktné nanášanie na obe plochy; po spojení nie je dodatočná korekcia polohy možná.

• Spotreba 300 až 550 g/m² znamená celkové množstvo, nie dávku pre každú stranu zvlášť.

• Tepelná odolnosť do 70 °C závisí od krytiny a podkladu.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

6 kg (kód 61981); 1 kg (kód 61970); 12 kg (kód 61989)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)